SANTEC SteinLasur SL-35SL-35

zur Sanierung und farbigen Nachbehandlung bereits verlegter bzw. eingebauter Betonwaren

» Anwendungen:

» **Für Betonsteine und Betonplatten.**

» **Für Betonpalisaden.**

» **Für Betonfertigteile und Sichtbeton.**

» **Für innen und außen.**

» Produkteigenschaften

» **1-komponentig,** nach Ral-Ton ähnlich eingefärbt

» **Hydrophob,** Wasserabweisend.

» **Schützt** vor dem Eindringen von fettigen und öligen Medien, Wasser, Rotwein, Kaffee, Cola usw.Fleckenbildung wird dadurch verhindert.

» **Frost- und witterungsbeständig,** universell außen und innen anwendbar.

» **Schmutzabweisend,** erleichtert die Unterhaltsreinigung.

» Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Dichte	ca. 1,02 +/- 0,02 g/ml
Farbton	nach RAL ähnlich
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Kennzeichnung nach	
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV)	entfällt
- WGK (§19 WHG)	-
VOC-Gehalt	-
Lagerung	vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 20°C
Lagerfähigkeit	im verschlossenen Gebinde mind. 6 Monate
Lieferform	1, 5 und 20 kg Kanne

Anwendungstechnische Daten

Oberfläche	deckender Lasranstrich
Verbrauch	ca. 200 bis 250 g/qm
Verarbeitungstemperatur	ab + 10 bis +25 C (Untergrundtemperatur)
Verarbeitbarkeitsdauer	unbegrenzt (wasserhärtend/ Temperaturabhängig)
Schutz vor Feuchtigkeit	bis zur Trocknung (mind. 4 Stunden)
Begehbar	ca. 1 bis 2 Stunden bei + 20° C Das Material muß ausgehärtet sein. Vor Inbetriebnahme prüfen.
Endgültige Flächenfreigabe	ca. 24 Stunden bei + 20°C
Reinigung	Wasser im nicht abgebundenem Zustand

» Eigenschaften:

SANTEC SteinLasur SL-35 eignet sich zur Sanierung und farbigen Nachbehandlung bereits verlegter bzw. eingebauter Betonwaren.

Sie ist geeignet für Betonpflastersteine, Betonplatten, Sichtbeton, Mauerabdeckungen usw.

Nach der Farblaur ist der Beton im entsprechenden Farbton eingefärbt. DIe Oberfläche ist vor Umwelteinflüssen geschützt und lässt sich leichter pflegen

» Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muß absolut sauber und trocken sein.

Fettige, ölige oder nicht festsitzende Verschmutzungen sind vor der Lasur vollständig zu beseitigen.

Ausblühungen oder andere Strukturverändernde Beeinträchtigungen sind vor der Lasur zu entfernen.

Umliegende Bereiche sind durch abkleben zu schützen.

» Applikation:

SANTEC SteinLasur SL-35farbig wird mittels geeigneter Sprühtechnik oder Schaumstoffwalzen aufgetragen.

Das Material muß vor der Verwendung gründlich aufrührt werden.

Wir empfehlen auch während des Verarbeitungsprozesses gelegentlich aufzurühren, um Farbunterschiede auszuschließen.

Während der Verarbeitung und Aushärtung sollte die Objekttemperatur mind. 10 °C betragen.

Es besteht auch die Möglichkeit die Nachbehandlung mehrfach (immer erst nach vorheriger Trocknung des Voranstrichs) durchzuführen, um ggf. den Farbton weiter zu intensivieren.

» Verbrauch:

Sanierung: ca. 200 - 250 g/mÇ pro Schicht je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

» Lagerung:

Vor Frost, Verunreinigungen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

» Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen.

Die einmal ausgetrocknete SteinLasur lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

» Bitte beachten Sie:

1) Werkseitig vorbehandelte, gewachste oder glasierte Oberflächen können nicht oder nur bedingt behandelt werden.

2) Nicht bei starker Sonneneinstrahlung auftragen.

3) Nicht bei Untergrundtemperaturen unter +10°C und über +25 °C verarbeiten.

4) Nicht auftragen, wenn innerhalb der nachfolgenden Stunden Regen vorhergesagt wird.

5) Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

6) Um den endgültigen Effekt zu beurteilen oder die Haftung anderer Produkte auf dem versiegelten Untergrund zu prüfen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

7) Die Lebenserwartung einer Lasur ist sehr stark von der Qualität der behandelten Oberfläche und deren Nutzung abhängig. Bei nachlassender Wirkung kann die Behandlung wiederholt werden

8) Das Entstehen von Staub oder Verschmutzungen sollten während der Lasur verhindert werden.

» Sicherheitshinweise:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und der Haut sind zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Nähere Informationen entnehmen Sie unserem Sicherheitsdatenblatt.

» Entsorgung:

Restlos entleerte Verpackungen können bei den Sammelstellen abgegeben werden. Materialreste aushärten lassen ggf. mit Sand vermischen und als Bauschutt entsorgen.

» Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herunterladen.

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

SANTEC
Reinigen, Schützen, Sanieren